

	PINTURAS LÚMIKA BARNIZ ALQUÍDICO	FICHA TÉCNICA
---	---	----------------------

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

BARNIZ ALQUÍDICO LÚMIKA es un recubrimiento sintético brillante y transparente a base de resinas alquídicas de secado al aire, el cual es para la protección y decoración de superficies en madera y mampostería en interiores. Es de fácil aplicación, buena adherencia y alta durabilidad.

2. USOS

EL BARNIZ ALQUÍDICO LÚMIKA se emplea para dar protección y decoración a gran variedad de superficies tales como madera, marcos de ventanas, puertas, muebles, metales y mampostería en interiores.

3. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar seca, firme, sin erosión o entizado y libre de contaminantes como polvo, grasa, humedad, moho, jabón y pintura deteriorada. Antes de pintar se debe lijar y resanar. Para superficies en buen estado se recomienda un lijado suave (en seco) hasta eliminar el brillo.

En superficies metálicas se recomienda aplicar previamente anticorrosivo LÚMIKA para obtener mayor protección.

4. APLICACIÓN

Agitar bien el barniz alquídico LÚMIKA con una espátula hasta lograr uniformidad. Se recomienda aplicar 2 o 3 manos de barniz de acuerdo con el estado en que se encuentra la superficie.

El tiempo de secado recomendado para segundas manos es de 4 a 6 horas.

Se debe dar el tiempo de secado que se recomienda, no lo acelere con otros productos como thinner o gasolina, ya que esto produce un falso secado y disminuye el brillo en la aplicación final.

5. DILUCIÓN

Equipo de aplicación	Barniz alquídico Lúmika	Cantidad de varsol	Nº manos
Brocha o rodillo	1 galón	1/8 galón	2 o 3
Pistola convencional	1 galón	1/8 galón	2 o 3

6. RENDIMIENTO PRÁCTICO APROXIMADO

En superficie nueva: 20 -30 m²/gal.

En superficie sellada: de 45 a 55 m²/galón (a 25 micras de película seca)

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Acabado	brillante
Solvente	varsol
Viscosidad	85 KU
Colores	transparente
Secado para segundas manos	de 4 a 6 horas
Peso kg/galón	3.4 – 3.6
Estabilidad en el almacenamiento	1 año

8. SEGURIDAD

Presenta riesgo de inflamabilidad por ser una pintura “base solvente”, debe aplicar en lugares ventilados y evitar la inhalación de sus vapores.

En caso de contacto con la piel utilice estopa húmeda con varsol y en caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua y jabón.

En caso de ingestión beber abundante agua.

En caso de derrames, recoger el producto para evitar la contaminación de fuentes de agua.

Mantener fuera del alcance de los niños.

9. ALMACENAMIENTO

Se debe almacenar bajo techo, protegido de la humedad y en temperaturas que no excedan los 35°C. El recipiente debe estar tapado herméticamente.

10. PRESENTACIÓN

El barniz alquídico Lúmika se ofrece en presentaciones de ¼ de galón y 1 galón en envase metálico, y en presentación de 5 galones en envase plástico.

Esta ficha técnica se refiere a datos de nuestros productos y se suministran solo como una indicación y sin ningún compromiso. Cada usuario debe buscar las mejores condiciones para su aplicación