

	<b>PINTURAS LÚMIKA</b> <b>ESMALTE TIPO 1</b>	<b>FICHA TÉCNICA</b>
---	---	----------------------

### **1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

ESMALTE TIPO 1 LÚMIKA es un recubrimiento a base de resinas alquídicas de secado al aire, de acabado brillante, lavable, de excelente cubrimiento y adherencia, el cual sirve para protección y decoración de superficies metálicas (en general) y especialmente ferrosas en ambientes interiores y exteriores.

### **2. USOS**

ESMALTE TIPO 1 LÚMIKA se emplea para dar acabado final en superficies metálicas de madera o mampostería en interiores y exteriores, tales como tuberías, cerchas, maquinaria, ventanas y pasamanos que se encuentran expuestos a la intemperie o ambientes industriales moderados. También se usa para dar acabado a estructuras metálicas previamente recubiertas con anticorrosivo alquídico.

### **3. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

La superficie debe estar seca, firme, sin erosión o entizado y libre de contaminantes como polvo, grasa, humedad, moho, jabón y pintura deteriorada. Antes de pintar se debe lijar y resanar. Para superficies en buen estado se recomienda un lijado suave en seco hasta eliminar el brillo.

En superficies metálicas se recomienda aplicar previamente anticorrosivo LÚMIKA para obtener mayor protección.

### **4. APLICACIÓN**

Agitar bien el esmalte tipo 1 LÚMIKA con una espátula hasta lograr uniformidad. Se recomienda aplicar de 2 a 3 manos de pintura de acuerdo con el estado en que se encuentra la superficie.

El tiempo de secado recomendado para segundas manos es de 4 a 6 horas.

Se debe dar el tiempo de secado que se recomienda, no lo acelere con otros productos como thinner o gasolina, ya que esto produce un falso secado y disminuye el brillo en la aplicación final.

## 5. DILUCIÓN

Equipo de aplicación	Esmalte tipo 1 Lúmika	Cantidad de varsol	Nº manos
Brocha o rodillo	1 galón	1/8 galón	de 2 a 3
Pistola convencional	1 galón	1/4 galón	de 2 a 3

## 6. RENDIMIENTO PRÁCTICO APROXIMADO

En superficie nueva: 20 - 25 m<sup>2</sup>/gal.

En repinte sobre color diferente: 30 a 40 m<sup>2</sup>/galón

En repinte sobre color similar: 40 a 50 m<sup>2</sup>/galón

## 7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Acabado	brillante
Solvente	varsol
Viscosidad	85 KU
Colores	ver carta de colores Lúmika
Secado para segundas manos	de 4 a 6 horas
Peso kg/galón	3.4 – 3.8
Estabilidad en el almacenamiento	1 año
% Sólidos en volumen	36

## 8. SEGURIDAD

Presenta riesgo de inflamabilidad por ser una pintura “base solvente”, debe aplicar en lugares ventilados y evitar la inhalación de sus vapores.

En caso de contacto con la piel utilice estopa húmeda con varsol y en caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua y jabón.

En caso de ingestión beber abundante agua.

En caso de derrames, recoger el producto para evitar la contaminación de fuentes de agua.

Mantener fuera del alcance de los niños.

## **9. ALMACENAMIENTO**

Se debe almacenar bajo techo, protegido de la humedad y en temperaturas que no excedan los 35°C. El recipiente debe estar tapado herméticamente.

## **10. PRESENTACIÓN**

El esmalte tipo 1 Lúmika se ofrece en presentaciones de ¼ de galón y 1 galón en envase metálico, y en presentación de 5 galones en envase plástico.

Esta ficha técnica se refiere a datos de nuestros productos y se suministran solo como una indicación y sin ningún compromiso. Cada usuario debe buscar las mejores condiciones para su aplicación